Producto
de Ribera
Colorante Aniónico
Actualización: 22.02.19

Indanil Pardo IQ-CSC

1. Introducción
Producto auxiliar para la tintura del cuero.

2. Presentación
Colorante aniónico.

3. Composición
Colorante aniónico.

4. Propiedades

Solubilidad (60 °C):	**40 g/l**
Solidez a la luz (tintura con 1,5%):	**5**
Solidez al lavado - Cuero:	**3**
Solidez al lavado - Algodón:	**3-4**
Solidez al lavado - Lana:	**4-5**
Solidez al sudor (sin trat. Catiónico):	**2-3**
Solidez al sudor (con trat. Catiónico):	**4**
Migración al PVC plast.:	**3-4**
Penetración en cuero recurtido:	**4-5**

5. Capacidad mínima de almacenamiento
El producto se puede almacenar en su recipiente bien cerrado, en un lugar bien ventilado y a temperaturas comprendidas entre +5°C y +35°C. En su envase sellado tiene una duración de 6 meses.

6. Aplicación
El método de aplicación de estos colorantes es el común a los colorantes de este tipo, es decir, se pueden adicionar tanto en polvo directamente por la boca del bombo o bien disuelto con agua caliente (50-60 °C) y adicionado desde el depósito del bombo.

7. Seguridad:
En la manipulación de este producto se han de observar las indicaciones contenidas en la hoja de datos de seguridad del mismo. Además, se han de tomar las medidas de precaución y protección higienicolaboral necesarias para los trabajos con productos químicos.

8. Observación:
Las indicaciones de esta publicación se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales. No presuponen una garantía jurídica relativa a determinadas propiedades ni a la idoneidad para una aplicación concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la manipulación y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de realizar sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros productos será responsable por sí mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes así como de las leyes y disposiciones vigentes.