Soaqin H 50

1. Introduction:
Produit auxiliaire pour la trempe du cuir.

2. Présentation:
Agent de reverdissage.

3. Composition:
Mélange de tensioactifs.

Aspect:	Liquide.
Caractère:	Anionique.
Valeur de pH (1:10):	8,0 +/- 1
Couleur:	Incolore.

4. Propriétés:
Agent tensioactif adéquat pour réduire le temps de la trempe des cuirs salés pour réussir son reverdissage parfait, avec la réduction de la tension superficielle de l'eau, dans laquelle il s'ajoute. Également il est recommandé pour le re-reverdissage des cuirs secs en brut et en wet blue o crust. Il se peut mélanger avec de l'eau dans toutes les proportions.

5. Durée de stockage:
Le produit doit être stocké dans un fut correctement fermé dans un local ventilé avec une température comprise entre 5 et 35°C. Dans son fut d'origine non ouvert le produit peut être emmagasiné 12 mois.

6. Application:
Les quantités dépendent l'état dans lequel il se trouvent les cuirs pour travailler. On peut parler plus ou moins d'ajouter entre 0,2 et 0,5% sur le poids du cuir salé. Dans le cas du cuir sec ou crust, il faut ajouter approx. 2 g./l.

7. Sécurité:
La manipulation de ce produit nécessite l'observation des règles mentionnées dans la fiche de données de sécurité. Il est également conseillé le recours aux moyens de protection et d'hygiène du travail nécessaire au contact de produits chimiques.

8. Observations:
Les indications de cette publication reposent sur nos connaissances et notre expérience d'actuelles. Etant donné la multiplicité des facteurs pouvant influencer la transformation et l'emploi de nos produits, ils ne peuvent dispenser l'utilisateur de ses propres contrôles et essais. On ne saurait déduire de nos indications une garantie juridique concernant l'obtention de propriétés déterminées ou la possibilité d'emploi pour un usage concret. L'acquéreur de nos produits s'engage à respecter les brevets éventuels ainsi que les lois et prescriptions existantes.