

1. Introduction:

Produit auxiliaire pour le finissage de cuirs et peaux.

2. Présentation:

Le RU-1403 est un top polyuréthane aliphatique.

3. Composition:

Dispersion de polyurethane en milieu aqueux.

Aspect:	Liquide transparent.
Couleur:	Jaune
Matières sèches:	env. 30%
Poids spécifique a 25°C:	0,976 g/cm3
Viscosité:	env. 100 cps 1/60
Inflamabilité:	34°C
Dureté du film:	Moyennement dur.
Degré de brillance:	Brillant
Teneur en COV:	69,85%

4. Propriétés:

Le RU-1403 donne un film ferme et flexible particulièrement indiqué pour les fixations requérant de hautes solidités aux frottements secs, humides et alcool. Bonne résistance à la lumière et aux UV.

5. Durée de stockage:

Ce produit peut se stocker dans son propre récipient correctement fermé dans un local ventilé avec une température comprise entre +5 et +30° pendant 12 mois.

6. Application:

Une fois reticulé le pot life est de 24 heures. Les testes optimum necessitent 24 à 48 heures suivant conditions d'application.

7. Sécurité:

La manipulation de ce produit nécessite l'observation des règles mentionnées dans la fiche de données de sécurité. Il est également conseillé le recours aux moyens de protection et d'hygiène du travail nécessaire au contact de produits chimiques.

8. Observations:

Les indications de cette publication reposent sur nos connaissances et notre expérience d'actuelles. Etant donné la multiplicité des facteurs pouvant influencer la transformation et l'emploi de nos produits, ils ne peuvent dispenser l'utilisateur de ses propres contrôles et essais. On ne saurait déduire de nos indications une garantie juridique concernant l'obtention de propriétés déterminées ou la possibilité d'emploi pour un usage concret. L'acquéreur de nos produits s'engage à respecter les brevets éventuels ainsi que les lois et prescriptions existantes.

Actualisation: 30.10.17

Produits
de finissage

Résines de
polyuréthane