

1. Introducción:

Producto auxiliar para el acabado del cuero.

2. Presentación:

Uretano mate para aprestos, sin agentes mateantes.

3. Composición:

Aspecto:	Líquido.
Carácter:	Aniónico.
Contenido en sólidos:	29,5% ± 1
Valor de pH (1:10):	8,5
Color:	Blanco.

4. Propiedades:

El RU-1478 forma un film mate, de dureza media, flexible y no pegajoso. No contiene NMP, ni agentes mateantes. Proporciona un acabado mate de aspecto y tacto natural y cálido. No repule con el frote y tiene un buen comportamiento en el batanado. Tiene excelentes solídecas si se reticula con nuestros AX-EAN ó AX-ECN.

5. Capacidad mínima de almacenamiento:

El RU-1414 debe protegerse de la acción de las heladas. Se debe almacenar con su recipiente bien cerrado, en un lugar bien ventilado y a temperaturas comprendidas entre + 5°C y + 35°C. En su envase sellado tiene una duración de al menos 6 meses.

6. Aplicación:

El RU-1478 se utiliza como top para acabados mates naturales, con muy buen tacto natural y altas exigencias de solídecas.

7. Seguridad:

En la manipulación de este producto se han de observar las indicaciones contenidas en la hoja de datos de seguridad del mismo. Además, se han de tomar las medidas de precaución y protección higienicollaboral necesarias para los trabajos con productos químicos.

8. Observación:

Las indicaciones de esta publicación se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales. No presuponen una garantía jurídica relativa a determinadas propiedades ni a la idoneidad para una aplicación concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la manipulación y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de realizar sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros productos será responsable por sí mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes así como de las leyes y disposiciones vigentes.