

## 1. Introducción:

Producto para el acabado del cuero.

## 2. Presentación:

El RU-1499 es un top poliuretánico alifático, ideal para acabados de charol acuoso, dando un film muy brillante y transparente.

## 3. Composición:

Dispersión de poliuretano en medio acuoso.

Aspecto:	Líquido transparente
Carácter:	Aniónico
Materia seca:	35±1%
Valor de pH (1:10):	9,0±0,5
Peso específico a 25°C:	c.a. 1,03 gr/cm <sup>3</sup>
Viscosidad a 25°C:	< 50 cPs

## 4. Propiedades:

El RU-1499 usado en la última capa permite hacer un acabado de charol acuoso gracias a su film muy transparente y brillante.

El film obtenido es medio blando, flexible y no pegajoso, con excelente solidez a la luz. También es ideal para capas intermedias de Florantique.

## 5. Capacidad mínima de almacenamiento:

El producto se puede almacenar en su recipiente bien cerrado, en un lugar bien ventilado y a temperaturas comprendidas entre +5°C y +35°C. En su envase sellado tiene una duración de 12 meses.

## 6. Aplicación:

Este producto puede aplicarse solo en Roll Coating Machine, para una flor corregida de 5 a 6 gr/# o a pistola diluyendo con agua.

## 7. Seguridad:

En la manipulación de este producto se han de observar las indicaciones contenidas en la hoja de datos de seguridad del mismo. Además, se han de tomar las medidas de precaución y protección higienicolaboral necesarias para los trabajos con productos químicos.

## 8. Observación:

Las indicaciones de esta publicación se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales. No presuponen una garantía jurídica relativa a determinadas propiedades ni a la idoneidad para una aplicación concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la manipulación y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de realizar sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros productos será responsable por sí mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes así como de las leyes y disposiciones vigentes.