

1. Introducción:

Producto auxiliar para el acabado del cuero.

2. Presentación:

Resina de poliuretano alifático semibrillo para aprestos acuosos.

3. Composición:

Poliuretano alifático.

Aspecto:	Líquido blanquinoso.
Carácter:	Aniónico.
Contenido en sólidos:	20% aprox.
Valor de pH (1:10):	8,5±0,5

4. Propiedades:

El RU-TSM proporciona un film de dureza media y opaco, por lo que proporciona un elegante semibrillo. No es pegajoso y da un tacto agradable y sedoso. Es poco elástico.

5. Capacidad mínima de almacenamiento:

El producto se puede almacenar en su recipiente bien cerrado, en un lugar bien ventilado y a temperaturas comprendidas entre +5°C y +35°C. En su envase sellado tiene una duración de 6 meses.

6. Aplicación:

Este producto se emplea para la obtención de aprestos semibrillo y tacto sedoso, proporcionando un aspecto y tacto natural al apresto. Se puede aplicar a pistola o a roller. Proporciona buenas resistencias, las cuales se pueden mejorar con nuestros reticulantes AX-EAN, AX-0231 (ambos de aziridina) y AX-ECN (isocianato).

7. Seguridad:

En la manipulación de este producto se han de observar las indicaciones contenidas en la hoja de datos de seguridad del mismo. Además, se han de tomar las medidas de precaución y protección higienicollaboral necesarias para los trabajos con productos químicos.

8. Observación:

Las indicaciones de esta publicación se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales. No presuponen una garantía jurídica relativa a determinadas propiedades ni a la idoneidad para una aplicación concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la manipulación y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de realizar sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros productos será responsable por sí mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes así como de las leyes y disposiciones vigentes.