



Licker IQ-285 N

1. Introducción

Producto auxiliar para el acabado del cuero.

2. Presentación

Aceite sulfitado natural de origen marino.

3. Composición

Aceite sulfitado oxidado.

Aspecto:	Líquido.
Carácter:	Aniónico.
Sustancia activa:	85±1%
Valor de pH (1:10):	7,0±1
Color:	Pardo.

4. Propiedades

Para todo tipo de cueros que hayan de ser blandos. El Licker IQ-285 N aporta asimismo un tacto redondo y relleno. Dada su composición este engrasante admite ser utilizado como engrasante único. Se puede aplicar durante los procesos de recromado, neutralización y engrase.

5. Capacidad mínima de almacenamiento

El producto se puede almacenar en su recipiente bien cerrado, en un lugar bien ventilado y a temperaturas comprendidas entre +5°C y +35°C. En su envase sellado tiene una duración de 6 meses.

6. Aplicación

Las cantidades a aplicar dependerán tanto de la blandura final del cuero a tratar como del lugar donde se coloque el engrasante. Normalmente en el recromado de cueros gruesos y firmes se suele utilizar entre el 0,5 y el 1,0% y en un engrase normal desde un 2% hasta un 4%.

7. Seguridad:

En la manipulación de este producto se han de observar las indicaciones contenidas en la hoja de datos de seguridad del mismo. Además, se han de tomar las medidas de precaución y protección higienicolaboral necesarias para los trabajos con productos químicos.

8. Observación:

Las indicaciones de esta publicación se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales. No presuponen una garantía jurídica relativa a determinadas propiedades ni a la idoneidad para una aplicación concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la manipulación y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de realizar sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros productos será responsable por sí mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes así como de las leyes y disposiciones vigentes.