



Producto
de Ribera
**Recurtiente
Polimérico**

Actualización: 23.02.19

Tanqin SM8

1. Introducción

Producto auxiliar para el recurtido del cuero.

2. Presentación

Resina estireno maleica.

3. Composición

Copolimero estireno maleico.

Aspecto:	Líquido.
Carácter:	Aniónico.
Contenido en sólidos:	25% aprox.
Valor de pH(1:10):	8,5±1
Color:	Amarillento.
COV:	0%

4. Propiedades

Confiere firmeza de flor a las pieles vacías y sueltas. Puede ser utilizado para artículos blandos y con aspecto final gomoso. También puede ser indicado para artículos batanados.

5. Capacidad mínima de almacenamiento

El producto se puede almacenar en su recipiente bien cerrado, en un lugar bien ventilado y a temperaturas comprendidas entre +5°C y +35°C. En su envase sellado tiene una duración de 6 meses.

6. Aplicación

Su mayor grado de eficacia se obtiene cuando se aplica antes del recromado de la piel. Usado en el neutralizado o al principio del recurtido confiere a la piel un alto grado de blandura y una flor firme y suave.

7. Seguridad:

En la manipulación de este producto se han de observar las indicaciones contenidas en la hoja de datos de seguridad del mismo. Además, se han de tomar las medidas de precaución y protección higienicollaboral necesarias para los trabajos con productos químicos.

8. Observación:

Las indicaciones de esta publicación se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales. No presuponen una garantía jurídica relativa a determinadas propiedades ni a la idoneidad para una aplicación concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la manipulación y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de realizar sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros productos será responsable por sí mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes así como de las leyes y disposiciones vigentes.