Qinoil CAT X

1. Introduction:
Produit auxiliaire pour le fabrication du cuir.

2. Présentation:
Huile faiblement cationique.

3. Composition:

Aspect:	Liquide.
Caractère:	Faiblement cationique.
Teneur en solides:	33%
Valeur du pH (1:10):	4,5
Couleur:	Blanche.

4. Propriétés:
Qinoil CAT X est un produit idéal pour réguler l'absorption des cuirs, ce qui améliore le regularité de la finition. Il est compatible avec les produits cationiques et non ioniques. La compatibilité avec les produits anioniques est limitée, elle doit être testée dans chaque cas.
Il est résistant aux électrolytes et très solide à la lumière.
En voie humide, placé en top gras à la fin de tout le processus, il donne à la peau un toucher soyeux très agréable.

5. Durée de stockage:
Ce produit peut se stocker dans son propre récipient correctement fermé dans un local ventilé avec une température comprise entre +5 et +35° pendant 6 mois.

6. Application:
Qinoil CAT X est appliqué en pré-fond pour réguler l'absorption des cuirs, seul ou en mélange avec d'autres produits, après un test de compatibilité. Il peut également être ajouté aux fonds, après un test de compatibilité, pour améliorer leur égalisation, améliorer le toucher et réduire le collage dans les capes de fond. Pour obtenir une «bonne main» et un bon toucher sur les cuirs bruts, une solution du produit avec de l'alcool isopropylique (afin qu'il pénètre régulièrement dans la peau) et de l'eau peut être appliquée au pistolet ou au rouleau:

30-100 Qinoil CAT X
50-100 Alcool isopropylique
et de l'eau jusqu'à 1000 parties

En tant que produit d'application humide, son application se ferait sous forme de top grasse à la fin du processus et dans des quantités comprises entre 0,3 % et 1 %.

7. Sécurité:
La manipulation de ce produit nécessite l'observation des règles mentionnées dans la fiche de données de sécurité. Il est également conseillé le recours aux moyens de protection et d'hygiène du travail nécessaire au contact de produits chimiques.

8. Observations:
Les indications de cette publication reposent sur nos connaissances et notre expérience d'actuelles. Etant donné la multiplicité des facteurs pouvant influencer la transformation et l'emploi de nos produits, ils ne peuvent dispenser l'utilisateur de ses propres contrôles et essais. On ne saurait déduire de nos indications une garantie juridique concernant l'obtention de propriétés déterminées ou la possibilité d'emploi pour un usage concret. L'acquéreur de nos produits s'engage à respecter les brevets éventuels ainsi que les lois et prescriptions existantes.