

## 1. Introduction:

Produit auxiliaire pour la imperméabilisation du cuir.

## 2. Présentation:

Produit lubrifiant et imperméabilisant.

## 3. Composition:

Émulsion de silicone avec additifs spéciaux.

Aspect:	Emulsion blanche.
Teneur en solides:	40 % ± 2
pH (10 %):	6,0 ± 0,5

## 4. Propriétés:

Graisseur hydrofuge pour tous types d'articles hydrofuges dont les propriétés doivent être mesurées par le test de Maeser, présentant des valeurs très faible absorption d'eau. Il a de très bonnes solidités à la lumière et au chaud.

## 5. Durée de stockage:

Ce produit peut se stocker dans son propre récipient correctement fermé dans un local ventilé avec une température comprise entre +5 et +35° pendant 6 mois.

## 6. Application:

Il est utilisé seul ou en combinaison avec notre WP QIN O. Il est souvent utilisé dans des quantités comprises entre 4 et 6% sur le poids de la peau rasée. Il est également conseillé d'ajouter une partie du produit 20 minutes avant ajouter le sel métallique afin d'améliorer la capacité d'imperméabilisation de la peau.

## 7. Sécurité:

La manipulation de ce produit nécessite l'observation des règles mentionnées dans la fiche de données de sécurité. Il est également conseillé le recours aux moyens de protection et d'hygiène du travail nécessaire au contact de produits chimiques.

## 8. Observations:

Les indications de cette publication reposent sur nos connaissances et notre expérience d'actuelles. Etant donné la multiplicité des facteurs pouvant influencer la transformation et l'emploi de nos produits, ils ne peuvent dispenser l'utilisateur de ses propres contrôles et essais. On ne saurait déduire de nos indications une garantie juridique concernant l'obtention de propriétés déterminées ou la possibilité d'emploi pour un usage concret. L'acquéreur de nos produits s'engage à respecter les brevets éventuels ainsi que les lois et prescriptions existantes.

Actualisation: 14.10.21

Produits  
d'imperméabilisation

Principaux  
produits pour  
d'imperméabilisation