

Versión: 01.00
Recurtiente

Tanqin LFO

Recurtiente sintético



PRODUCTOS QUÍMICOS ÍNDIGO S.A. DE C.V.

C/ San Jacobo 4 Int.
Colonia "La Piscina"
37545 León (Guanajuato)

Tanqin LFO

Recurtiente sintético

Excelente efecto de relleno, sobre todo, en partes vacías de la piel. Mejora la firmeza y compacidad de flor y la estructura de la fibra. No varía el tono del teñido, no baja considerablemente la tintura. Excelentes propiedades de solidez a la luz y resistencia al calor. No presenta efecto blanqueante. Basado en productos de condensación de sustancias orgánicas.

Aplicación

Si partimos de wet blue, se aconseja adicionar el Tanqin LFO en el recurtido principal (3%-4%) mientras que si trabajamos con él en cueros wet white lo ideal es aplicarlo en dos veces durante el recurtido tras el neutralizado (3% y 3% aprox.). En el caso de cueros destinados a empeine para calzado, se puede adicionar en una sola vez y en cantidades que oscilen entre el 3% y el 6% y, por último, en cuero para cabra, por ejemplo, la adición se realizará en el recurtido que se realiza tras el neutralizado y en las mismas cantidades mencionadas anteriormente de entre 3% y 6%. Interesante uso del Tanqin LFO durante el proceso de rehumectación de cueros teñidos con secado intermedio.

Excelente efecto de relleno especialmente en los flancos. Graneado homogéneo después del batanado.

Producto ecológico que satisface las elevadas exigencias contra el formaldehído libre.

Propiedades **sobre recurtido wet blue**

Excelente capacidad de relleno. Presenta un tacto lleno y un graneado homogéneo tras el batanado. No presenta mala tingibilidad obteniéndose tonos intensos y brillantes. Muy buena respuesta frente al esmerilado de nubucks y afelpados en general.

Influencia sobre la tintura

Tanto si se trata de un proceso de tintura directo como si lo es con secado intermedio, el producto no afecta en cuanto al cambio de tono, no blanquea el cuero y no baja considerablemente la intensidad de la misma. Se recomienda utilizar un 2%-4% sobre el peso seco durante la rehumectación del cuero obteniendo en el teñido doble un cuero lleno, firme y evita flancos vacíos después del segundo proceso de teñido.

Propiedades **sobre cueros plena flor**

Dado que el Tanqin LFO es capaz de penetrar de manera efectiva a través del cuero y depositarse principalmente en las zonas más sueltas y vacías de la piel, nos encontramos con distintas características según el momento de adición del producto durante el proceso. Durante el recurtido, nos aportará llenura y flor suave. Después del engrase, firmeza y flor suave. Sobre cueros hidrofugados, se recomienda su adición (1%-2%) durante el neutralizado permitiendo altos requerimientos en el Maeser Test.

Composición

Aspecto:	Polvo
Color:	Pardo claro
pH:	7,00±1
Contenido en sólidos:	95%±2
Carácter:	Aniónico